

OFF-SHORE

2 A Serie • Series
Aramidgeflecht • Aramidbraiding

Polyamide
Aramid
Aramid
Polyester Elastomer



Artikel Nr. Article ref.	Größe Size	Innen-Ø Inner-Ø		Außen-Ø Outer-Ø		Biege-Radius Bend Radius		Max. Arbeitsdruck* Working Pressure*		Platzdruck Burst Pressure		Gewicht Weight kg/100m
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
▶ 2A DN 06	4	6,5	1/4	14,8	0,584	127	5,00	690	10000	2760	40000	15,0
▶ 2A DN 08	5	8,0	5/16	18,3	0,720	152	6,00	550	8000	2200	32000	20,0
▶ 2A DN 10	6	10,0	3/8	19,3	0,760	152	6,00	520	7500	2080	30000	25,0
▶ 2A DN 13	8	12,7	1/2	22,6	0,890	203	8,00	410	6000	1640	24000	35,0

* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1 bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann der Sicherheitsfaktor reduziert werden.

* **Working Pressure** based on 4:1 safety factor for dynamic applications. For static applications the safety factor can be reduced.
Temperaturbeständigkeit: • **temperature resistant:** -40°C bis • to 100°C.

Diesen Schlauch stellen wir auf Bestellung individuell für Sie her.

This tube will be made for you individually after your order.

Farbe: Schwarz

Auf Anfrage:

- in verschiedenen Farben lieferbar
- lange ununterbrochene Längen

Colour: black

On request:

- separate colours available
- long continuous lengths



Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Stand 09/2015.

Subject to change.
Printed 09/2015.